



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4423



检测报告

报告编号：EQO22050169S

日期: 2022 年 07 月 05 日

第 1 页 共 4 页

申请单位：余姚天润织带有限公司/绍兴赛凯新材料有限公司

地址：浙江上虞区永和镇青峰工业区

以下检测样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称：灰色四条纹织带38mm

样品型号：/

样品内部COP编号：/

样品数量：10

接收状态：完好

制造商：余姚天润织带有限公司/绍兴赛凯新材料有限公司

生产商：/

到样日期：2022年05月26日

检测日期：2022年05月26日~2022年07月05日

检测概要:

序号	检测项目	检测方法	结论	备注
1	GB27887-2011 5.2.4	GB27887-2011 6.2.5	合格	-

结论处：P: 合格；F: 不合格；N: 不适用；

编制：

审核：

批准：

王丽

李暖

龙海华





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4423



检测报告

报告编号：EQO22050169S

日期: 2022 年 07 月 05 日

第 2 页 共 4 页

样品描述:

样品序号	样品编号	样品名称
1	EQO22050169S-S1-S10	38mm 织带

检测所用主要仪器设备:

序号	名称	编号	校准有效期至
1	万能材料试验机	EQO-S-095	2022-12-07
2	恒温恒湿试验机	EQO-S-005	2022-12-07

备注: /

检测地址: 江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号

测试环境: 温度: 22°C±2°C 湿度: 40%±2%

本报告无批准人签字及加盖本公司检测章无效, 除非另有说明, 此报告结果仅对检测的样品负责, 本报告未经本公司书面许可, 不可部分复制。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4423



检测报告

报告编号：EQO22050169S

日期: 2022 年 07 月 05 日

第 3 页 共 4 页

1 测试项目：GB27887-2011 5.2.4

条款	技术要求	观察/测量		限值		结果
5.2.4	织带	观察/测量		限值		结果
5.2.4.1	约束系统的宽度:	40.24mm		$\geq 25\text{mm}/38\text{mm}$		合格
5.2.4.2	标准状态下的强度	断裂载荷	差值	断裂 载荷 限值	差值 限值	结果
		20721N 20739N	0.09%	3.6KN /5KN/ 7.2KN	$\leq$ 10%	合格
5.2.4.3	特殊状态下的强度	断裂载荷	与标态比	断裂 载荷 限值	差值 限值	结果
	光照处理	18785N 18840N	90.62% 90.88%	3.6KN /5KN/ 7.2KN	$\geq$ 75%	合格
	低温处理	20375N 21264N	98.29% 102.58%			合格
	高温处理	20307N 20786N	97.96% 100.27%			合格
	浸水试验	19679N 19903N	94.93% 96.01%			合格
	磨损试验	-	-			不适用



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4423




检测报告

报告编号：EQO22050169S

日期: 2022 年 07 月 05 日

第 4 页 共 4 页



样品照片

仅对报告照片中的样品负责

-----报告结束-----